

393000 / T393000

Ex-Dono Quartet

– das Leben in seiner ganzen Vielfalt

Ex-Dono Quartet ist ein Teppichboden für den Objektbereich, der Strapazierfähigkeit und gute akustische Eigenschaften mit natürlicher Poesie vereint. Der grobe Flor mit seinem versetzt getufteten Muster ist voller künstlerischer Intensität und Details, als wäre der Teppichboden eine Blumenwiese in Blumen und Gräsern, die Leben in seiner ganzen Vielfalt schaffen.


Lieferbar als Bahnenware und quadratische Teppichfliesen. Erhältlich in 18 klassischen Farben. Spezialfarben ab +200 m². Filzrücken ab +200 m².



393180



393100




393120



393150




393180



393340



393350




393380



393450




393260



393300



393320



393330



393550



393660



393750



393850

Ex-dono Quartet

393000 / T393000




Technische Daten

	Standard	Teppichboden m/Textil	Teppichboden m/Vlies	Teppichboden m/Schaum	Teppichfliese
Art der Herstellung	ISO 2424	Getufted 1/10	Getufted 1/10	Getufted 1/10	Getufted 1/10
Musterung	ISO 2424	Schlinge	Schlinge	Schlinge	Schlinge
Polmaterial	ISO 2424	100% PA 6.6	100% PA 6.6	100% PA 6.6	100% PA 6.6
Färbemethode		Continue gefärbt	Continue gefärbt	Continue gefärbt	Continue gefärbt
Trägermaterial	ISO 2424	PES non woven	PES non woven	PES non woven	PES non woven
Rückenausrüstung	ISO 2424	Textil	Vlies	Schaum	TEXtiles®
Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m ² /Karton)
Polschichtdicke	ISO 1766	Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm
Gesamtdicke	ISO 1765	Ca. 6,00 mm	Ca. 7,00 mm	Ca. 7,00 mm	Ca. 7,50 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 620 g/m ²			
Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.100 g/m ²	Ca. 2.600 g/m ²	Ca. 2.400 g/m ²	Ca. 3.200 g/m ²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 169.500 /m ²			
Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Beanspruchungsbereich	EN 1307	23 Wohnbereich - stark			
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - stark			
Komfortklasse	EN 1307	LC2	LC2	LC2	LC2
Dimensionsstabilität	EN 986	-	-	-	≤ 2,0 %
Stuhlrolleneignung	EN 985	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch
Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL _w 25 dB	Ca. ΔL _w 27 dB	Ca. ΔL _w 27 dB	Ca. ΔL _w 25 dB
Schallabsorption	EN ISO 354	-	-	-	Ca. 0,20 α _w
Wärmedurchlass- widerstand	ISO 8302	Ca. 0,10 m ² K/W	Ca. 0,11 m ² K/W	Ca. 0,11 m ² K/W	Ca. 0,11 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1


Verlegeempfehlung




LockTiles®



ZigZag-Tiles®



Square



Ex-dono Quartet

393000 / T393000



Zertifizierungen

	Standard	Teppichboden m/Textil	Teppichboden m/Vlies	Teppichboden m/Schaum	Teppichfliese
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C9	0809-CPR-19006044-C6
DOP	EN 14041	1118#19006044-C2	1118#19006044-C2	1118#19006044-C9	1118#19006044-C6
UKCA	EN 14041	0086 CPR 780062	0086 CPR 780062	0086 CPR 780069	0086 CPR 780066
IACG	EN 16516	Konform	Konform	Konform	Konform
M1		Konform	Konform	Konform	Konform
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq Laut EU PEF Standard		12,0 kg CO ₂ - Eq	12,0 kg CO ₂ - Eq	12,0 kg CO ₂ - Eq	12,0 kg CO ₂ - Eq
Reach		Konform	Konform	Konform	Konform
BREEAM NOR		Konform	Konform	Konform	Konform
Recycelter Inhalt		Rückenausrüstung 100% recycelter PET Textil	Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies	-	Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies



Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de