




327260



327220



327260




327330



327350



327370



327390

327000 / T327000
















Penta

– die sprüßend grüne Revolution

Auf den ersten Blick gleichen Penta mit seinen kleinen, dichten Schlingen allen anderen klassischen Teppichböden aus Bouclé-Gewebe. Schaut man sich das Design jedoch genauer an, kommt eine andere Geschichte zum Vorschein – wie Pflanzentriebe auf den Feldern, die zielstrebig emporwachsen mit einer Lebenskraft wie aus einer anderen Welt. Der Teppich ist als Bahnenware und quadratische Teppichfliesen in einer gedeckten, universellen Farbskala lieferbar.

Penta ist in sechs Farben erhältlich.


Technische Daten

	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/EcoTEX™	 Teppichfliese
Art der Herstellung	ISO 2424		Getufted 1/10	Getufted 1/10
Musterung	ISO 2424		Schlinge	Schlinge
Polmaterial	ISO 2424		100% PA 6.0	100% PA 6.0
Färbemethode			Solution dyed	Solution dyed
Trägermaterial	ISO 2424		PES	PES
Rückenausrüstung	ISO 2424		EcoTEX™	EcoTiles™
 Größe/Breite	ISO 3018		Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m²/Karton)
Polschichtdicke	ISO 1766		Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm
 Gesamtdicke	ISO 1765		Ca. 7,50 mm	Ca. 7,50 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424		Ca. 500 g/m²	Ca. 500 g/m²
 Gesamtgewicht	ISO 8543		Ca. 2.850 g/m²	Ca. 2.850 g/m²
Noppenzahl	ISO 1763		Ca. 169.500 /m²	Ca. 169.500 /m²
 Begehetest	ISO 6356		≤ 2 kV	≤ 2 kV
 Beanspruchungsbereich	EN 1307		23 Wohnbereich - stark	23 Wohnbereich - stark
 Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich gewerblich - stark	33 Objektbereich gewerblich - stark
 Komfortklasse	EN 1307		LC1	LC1
 Dimensionsstabilität	EN 986		-	≤ 2,0 %
 Trittschalldämmung	ISO 10140		Ca. ΔL _w 29 dB	Ca. ΔL _w 29 dB
 Schallabsorption	EN ISO 354		Ca. 0,30 a _w	Ca. 0,30 a _w
 Wärmedurchlass- widerstand	ISO 8302		Ca. 0,10 m² K/W	Ca. 0,10 m² K/W
 Brandverhalten	EN 13501-1		C _{fl} - s1	B _{fl} - s1


Verlegeempfehlung




LockTiles®






ZigZag-Tiles®



Square



Zertifizierungen

	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/EcoTEX™	 Teppichfliese
CE	EN 14041		0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C6
DOP	EN 14041		1118#19006044-C2	1118#19006044-C6
UKCA	EN 14041		0086 CPR 780062	0086 CPR 780066
IACG	EN 16516		Konform	Konform
M1			Konform	Konform
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq Laut EU PEF Standard			12,8 kg CO ₂ - Eq	11,1 kg CO ₂ - Eq
Reach			Konform	Konform
BREEAM NOR			Konform	Konform
Recycelter Inhalt			Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies	Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies



Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de