




394390




394100



394120



394150



394200



394220




394240




394250




394290




394300




394320



394340



394350




394360



394390



394395



394600



394680



394890

394000 / T394000

## Nordic

– zeitlose nordische Schönheit

Nordic bietet das gleiche schlichte, stringente Design wie COM 1000 und ist der Inbegriff eines zeitlosen Teppichbodens mit Fokus auf hohe Qualität. Die klassische Optik erinnert an Kopfsteinpflaster, das mit seiner gemusterten Oberfläche den urbanen Raum über lange Zeiten architektonisch geprägt hat. Lieferbar als Bahnenware, quadratische Teppichfliesen, ZigZag-Tiles<sup>®</sup> und LockTiles<sup>®</sup>.

Erhältlich in 18 sorgfältig ausgewählten Farben ab Lager. Spezialfarben ab +200 m<sup>2</sup>. Filzrücken ab +200 m<sup>2</sup>.


### Technische Daten

	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
Art der Herstellung	ISO 2424	Gewebt	Gewebt	Gewebt
Musterung	ISO 2424	Schlinge	Schlinge	Schlinge
Polmaterial	ISO 2424	100% PA 6.6	100% PA 6.6	100% PA 6.6
Färbemethode		Continue gefärbt	Continue gefärbt	Continue gefärbt
Trägermaterial	ISO 2424	PES	PES	PES
Rückenausrüstung	ISO 2424	rPET Textil	rPET Vlies	TEXtiles®
 Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m <sup>2</sup> /Karton)
Polschichtdicke	ISO 1766	Ca. 2,80 mm	Ca. 2,80 mm	Ca. 2,80 mm
 Gesamtdicke	ISO 1765	Ca. 3,50 mm	Ca. 4,50 mm	Ca. 5,0 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 550 g/m <sup>2</sup>	Ca. 550 g/m <sup>2</sup>	Ca. 550 g/m <sup>2</sup>
 Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 1.900 g/m <sup>2</sup>	Ca. 2.300 g/m <sup>2</sup>	Ca. 3.000 g/m <sup>2</sup>
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 156.000 /m <sup>2</sup>	Ca. 156.000 /m <sup>2</sup>	Ca. 156.000 /m <sup>2</sup>
 Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	23 Wohnbereich - stark	23 Wohnbereich - stark	23 Wohnbereich - stark
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - stark	33 Objektbereich gewerblich - stark	33 Objektbereich gewerblich - stark
 Komfortklasse	EN 1307	LC1	LC1	LC1
 Dimensionsstabilität	EN 986	-	-	≤ 2,0 %
 Stuhlrolleneignung	EN 985	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch
 Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL <sub>w</sub> 14 dB	Ca. ΔL <sub>w</sub> 18 dB	Ca. ΔL <sub>w</sub> 20 dB
 Schallabsorption	EN ISO 354	Ca. 0,10 α <sub>w</sub>	Ca. 0,15 α <sub>w</sub>	Ca. 0,20 α <sub>w</sub>
 Wärmedurchlass- widerstand	ISO 8302	Ca. 0,06 m <sup>2</sup> K/W	Ca. 0,09 m <sup>2</sup> K/W	Ca. 0,10 m <sup>2</sup> K/W
 Brandverhalten	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1


### Verlegeempfehlung

**TEXtiles**


LockTiles®



ZigZag-Tiles®



Square



### Zertifizierungen

	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C7
DOP	EN 14041	1118#19006044-C3	1118#19006044-C3	1118#19006044-C7
UKCA	EN 14041	0086 CPR 780063	0086 CPR 780063	0086 CPR 780067
IACG	EN 16516	Konform	Konform	Konform
M1		Konform	Konform	Konform
GUI		Konform	Konform	Konform
GUT		Konform	Konform	Konform
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2	9,6 kg CO <sub>2</sub> - Eq	9,6 kg CO <sub>2</sub> - Eq	11,1 kg CO <sub>2</sub> - Eq
PEF - LCA Scope 3 CO <sub>2</sub> - Eq Laut EU PEF Standard		12,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq	12,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq	14,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq
Reach		Konform	Konform	Konform
BREEAM NOR		Konform	Konform	Konform
Recycler Inhalt		Rückenausrüstung 100% recycler PET Textil	Rückenausrüstung 100% recycler PET Vlies	Rückenausrüstung 100% recycler PET Vlies



Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.  
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

[www.fletcocarpets.de](http://www.fletcocarpets.de)