

371350



371150



371210




371220



371260



371280



371330



371350



371380



371600




371650



371680



371740



371800



371850



371870



371880



371390



371480

371000 / T371000

Zenith

– so weich wie der grüne Waldboden

Zenith ist weich wie das Moos auf dem Waldboden und zeichnet sich durch außerordentlich gute schalldämmende Eigenschaften aus. Mit seinem getufteten und geschnittenen Flor bringt er die tiefe, stille Ruhe des Waldes in den Raum – die Naturfreude und Ruhe, von denen alte dänische Volksweisen singen und die in unserem modernen Leben so gefragt sind.

Erhältlich in 18 lebendigen Farben. Spezialfarben ab +200 m². Filzrücken ab +200 m².


Technische Daten

	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
Art der Herstellung	ISO 2424	Getufted 1/10	Getufted 1/10	Getufted 1/10
Musterung	ISO 2424	Schlinge	Schlinge	Schlinge
Polmaterial	ISO 2424	100% PA 6.6	100% PA 6.6	100% PA 6.6
Färbemethode		Continue gefärbt	Continue gefärbt	Continue gefärbt
Trägermaterial	ISO 2424	PES non woven	PES non woven	PES non woven
Rückenausrüstung	ISO 2424	Textil	Vlies	TEXtiles®
 Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m ² /Karton)
Polschichtdicke	ISO 1766	Ca. 3,50 mm	Ca. 3,50 mm	Ca. 3,50 mm
 Gesamtdicke	ISO 1765	Ca. 6,50 mm	Ca. 7,50 mm	Ca. 8,00 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 1.000 g/m ²	Ca. 1.000 g/m ²	Ca. 1.000 g/m ²
 Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.400 g/m ²	Ca. 2.850 g/m ²	Ca. 3.300 g/m ²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 200.000 /m ²	Ca. 200.000 /m ²	Ca. 200.000 /m ²
 Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	23 Wohnbereich - stark	23 Wohnbereich - stark	23 Wohnbereich - stark
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - stark	33 Objektbereich gewerblich - stark	33 Objektbereich gewerblich - stark
 Komfortklasse	EN 1307	LC3	LC3	LC3
 Dimensionsstabilität	EN 986	-	-	≤ 2,0 %
 Stuhlrolleneignung	EN 985	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch
 Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL _w 26 dB	Ca. ΔL _w 30 dB	Ca. ΔL _w 27 dB
 Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	Ca. 0,14 m ² K/W	Ca. 0,16 m ² K/W	Ca. 0,07 m ² K/W
 Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1


Verlegeempfehlung

TEXtiles


LockTiles®



ZigZag-Tiles®



Square



Zertifizierungen

	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C6
DOP	EN 14041	1118#19006044-C2	1118#19006044-C2	1118#19006044-C6
UKCA	EN 14041	0086 CPR 780062	0086 CPR 780062	0086 CPR 780066
IACG	EN 16516	Konform	Konform	Konform
M1		Konform	Konform	Konform
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq Laut EU PEF Standard		14,0 kg CO ₂ - Eq	15,3 kg CO ₂ - Eq	15,9 kg CO ₂ - Eq
Reach		Konform	Konform	Konform
BREEAM NOR		Konform	Konform	Konform
Recycelter Inhalt		Rückenausrüstung 100% recycelter PET Textil	Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies	Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies



Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de