

Pinoflet

407000



Technische Daten

	Standard	 Teppichboden m/Schaum	 Teppichboden m/Vlies
Art der Herstellung	ISO 2424	Gewebt	Gewebt
Musterung	ISO 2424	Schlinge	Schlinge
Polmaterial	ISO 2424	100% PP	100% PP
Trägermaterial	ISO 2424	PP/PES	PP/PES
Rückenausrüstung	ISO 2424	Schaum	Vlies
 Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm
Polschichtdicke	ISO 1766	Ca. 2,50 mm	Ca. 2,50mm
 Gesamtdicke	ISO 1765	Ca. 6,00 mm	Ca. 5,50 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 550 g/m ²	Ca. 550 g/m ²
 Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.300 g/m ²	Ca. 2.000 g/m ²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 48.000 /m ²	Ca. 48.000 /m ²
 Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	22+ Wohnbereich - Normal	22+ Wohnbereich - Normal
 Komfortklasse	EN 1307	LC1	LC1
 Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL _w 25 dB	Ca. ΔL _w 24 dB
 Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	Ca. 0,14 m ² K/W	Ca. 0,11 m ² K/W
 Brandverhalten	EN 13501-1	E _{fl} – s1	E _{fl} – s1
CE	EN 14041	EN 14041:2004 17	EN 14041:2004 17
DOP	EN 14041	DOP 401/405/406/407/408/409	DOP 401/405/406/407/408/409
IAC	EN 16516	Konform	Konform



Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de